

# MountFilm Remove **ASLAN DK 4**

## Doppelklebefolie, permanent | ablösbar

Doppelklebefolie zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten usw. Beidseitig abgedeckt, eine Seite wieder ablösbar, andere Seite permanent klebend mit verzögerter Anfangshaftung und pH-neutraler Kleber

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Weich-PVC, transparent	
<b>Foliendicke:</b>	~ 70 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	
	Seite mit Papierabdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
	Seite mit LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier silikonisierte LDPE-Folie	Flächengewicht: ~ 67 g/m <sup>2</sup> Flächengewicht: ~ 63 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTM D-903):</b>	Seite mit Papierabdeckung, permanent	
	sofort:	~ 3 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
	Seite mit LDPE-Abdeckung wieder ablösbar	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 11 N/25 mm
<b>Reißdehnung:</b>	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
**fon** +49 (0) 2204. 708 80 · **fax** +49 (0) 2204. 708  
50  
**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



**www.ASLAN-Schwarz.com**

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# MountFilm Remove **ASLAN DK 4**

## Verarbeitung

---

**Verklebung:**

Die Folie ist trocken zu verkleben.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

**Stand: 03|2015**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

**fon** +49 (0) 2204. 708 80 · **fax** +49 (0) 2204. 708

50

**e-mail** [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



**[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)**

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**